



HERTALAN® EASY COVER e EASY COVER FR – EPDM sheet systems

Le singole membrane EPDM sono saldate l'una all'altra durante il processo di incollaggio a caldo nella struttura prefabbricata della fabbrica. La quantità di saldatura continua sul cantiere è quindi ridotta al minimo.

HHERTALAN® EASY COVER E EASY COVER FR possono essere applicati facilmente, in modo efficiente e senza bisogno di fiamme libere, sono resistenti alle radici secondo la FLLe ha una durata di servizio di oltre 50 anni (studio SKZ).



Fare riferimento alle linee guida sulle specifiche HERTALAN® o alle istruzioni per l'applicazione HERTALAN® per i requisiti dettagliati del substrato e le istruzioni di installazione..

Designation acc. to DIN SPEC 20000-201; DE / E1 EPDM BV 1.3 and 1.5 mm,
Designation acc. to DIN SPEC 20000-202: BA / MSB Q EPDM BV 1.3 and 1.5 mm, CE certification acc. to DIN EN 13956 and DIN EN 13967

SPESSORE	1.3 / 1.5 mm	Massa			1.23 / 1.31 kg / m² / mm	
	Standard sizes an	d ready-made dim	ensions upon	request		
PROPERTIES		TESTS		OBBIETTIVO	RISULTATO OTTENUTO	
IDIFETTI VISIBILI		EN 1850-2		Passed	Satisfied	Satisfied
RETTILINEITÀ		EN 1848-2	mm	≤ 30	Satisfied	Satisfied
PLANARITA'		EN 1848-2	mm	≤ 10	Satisfied	Satisfied
RESISTENZA ALLA TRAZIONE (L/Q)		EN 12311-2B	N / mm²	≥ 8.0	8.7 / 8.6	10 / 10
ALLUNGAMENTO MASSIMO(L / Q)		EN 12311-2B	%	≥ 400	530 / 480	600 / 600
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (L/Q)		EN 12310-2	N	≥ 25	40 / 62	50 / 55
DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ DIMENSIONALE (L/Q)		EN 1107-2	%	Max. 0.2	0.08 / 0.05	0.15 / 0.13
RESISTENZA AL DISTACCO DELLE GIUNZIONI		EN 12316-2	N / 50 mm	≥ 50	69 / 191*	69 / 191*
RESISTENZA AL TAGLIO DELLE GIUNZIONI		EN 12317-2	N / 50 mm	≥ 200	282 / 341*	282 / 341*
RESISTENZAAL FUOCO		EN 13501-1	-	Class E	Class E	Class E
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE DEL FUOCO		EN 13501-5	-	Passed	See AbP [General Building Supervisory Authority Test	See AbP [General Building Supervisory Authority Test Certificate]
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CARICO STATICO		EN 12730	kg	≥ 25	25	25
RESISTENZA AL CARICAMENTO STATICO		EN 12691	mm	≥ 300	300	300
RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELLE RADICI		EN 13948	-	Passed	Satisfied	Satisfied
IMPERMEABILITA		EN 1928	-	Waterproof	Satisfied	Satisfied
FLESSIBILITA' A FREDDO		EN 495-5	°C	≤-45	≤-45	≤-45
IRRADIAZIONE UV		EN 1297 / 495-5		Passed	Satisfied	Satisfied
EXPOSURE TO LIQUID CHEMICALS		EN 1847		Passed	Satisfied	Satisfied
RESISTENZA ALLA GRANDIN	IE SUPERFICIE RIGIDA	EN 13583	m/s	≥ 17	17	17
	SUP. SOFFICE		m/s	≥ 35	37	37
COEFFICIENTE DI RESISTEN	EN 1931		70.000	70.000	70.000	
RESISTENZA ALL'OZONO	EN 1844		No cracks	Satisfied	Satisfied	
COMPATIBILITA' COL BITUME		EN 1548	-	Passed	Satisfied	Satisfied

^{*} Valori per cuciture incollate a freddo e a caldo

