

## **HERTALAN** EASYWELD

Il sistema di membrane per tetti progettato specificamente per il fissaggio meccanico

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI IN EPDM





## HERTALAN® EASY WELD MF e HERTALAN® EASY WELD BASIC – membrane impermeabili

Membrane impermeabilizzanti EPDM con bordo di giunzione EW per saldatura ad aria calda. Variante HERTALAN® EASY WELD BASIC (larghezza 1400 mm) per applicazione sciolta o incollata e EASY WELD MF (larghezza 1400 e 700 mm) per fissaggio meccanico. Lunghezza rotolo standard: 20 m.

HERTALAN® EASY WELD MF e HERTALAN® EASY WELD BASIC possono essere applicati facilmente, in modo efficiente e senza bisogno di fiamme libere, sono resistenti alle radici secondo la FLL e hanno una durata di oltre 50 anni (Studio SKZ).



Fare riferimento alle linee guida sulle specifiche HERTALAN® o alle istruzioni per l'applicazione HERTALAN® per i requisiti dettagliati del substrato e le istruzioni di installazione.

Designation acc. to DIN SPEC 20000-201: DE / E1EPDM BV 1.3 and 1.5 mm, CE certification acc. to DIN EN 13956

HERTALAN® EASY WELD ROOFING MEMBRANES						
LUNGHEZZA	10 or 20 m	SPESSORE	1.3 / 1.5 mm			
LARGHEZZA	1.4 m	MASSA	1.31 kg / m² / mm			

PROPERTIES		TESTS		TARGET VALUE	RESULT SPECIFIED
DIFETTI VISIBILI		EN 1850-2		Passed	Satisfied
RETTILNETÀ		EN 1848-2	mm	≤30	Satisfied
PLANARITA'		EN 1848-2	mm	≤10	Satisfied
RESISTEZA A TENSIONE (L / Q.)		EN 12311-2B	N / mm²	≥8.0	12.5 / 10
ALLUNGAMENTO A ROTTURA (L/Q)		EN 12311-2B	%	≥400	500 / 500
RESISTENZAALLOSTRAPPO (L/Q)		EN 12310-2	N	≥25	40 / 72
DETERMINAZIONE DELLA STABILITA' DIMENSIONALE (L/Q)		EN 1107-2	%	Max. 0.2	0.14 / 0.09
RESISTENZA DEL SORMONTO AL DISTACCO		EN 12316-2	N / 50 mm	≥50	169
RESISTENZA DEL SORMONTO AL TAGLIO		EN 12317-2	N / 50 mm	≥200	318
RESISTENZA AL FUCCO		EN 13501-1	-	Class E	Class E
COMPORTAMENTO IN CASO DI ESPOSIZIONE AL FUO	EN 13501-5	-	Passed	See AbP [General Building Supervisory Authority Test Certificate]	
RESISTENZA AL CARICO STATICO	EN 12730	kg	≥25	25	
RESISTENZA ALL'IMPATTO	EN 12691	mm	≥300	300	
RESISTENTE ALLA PENETRAZIONE DELLE RADICI		EN 13948	-	Passed	Satisfied
IMPERMEABILITA		EN 1928	-	Waterproof	Satisfied
FLESSIBILITA' A FREDDO		EN 495-5	°C	≤-45	≤-45
IRRADIAZIONE UV		EN 1297 / 495-5		Passed	Satisfied
ESPOSIZIONE A PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI	EN 1847		Passed	Satisfied	
RESISTEZA ALLA GRANDINE	SUPERFICI DURE	EN 13583	m/s	≥17	17
SUPERF. MORBIDE			m/s	≥35	37
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL DIFFUSIONE DELL'ACQU	EN 1931		70.000	70.000	
RESISTEZA ALL'OZONO	EN 1844		Passed	Satisfied	
COMPATIBILITA' COL BITUME		EN 1548	-	Passed	Satisfied

<sup>\*</sup> VALORI PER SALDATURE A CALDO E A FREDDO



12:10