

The image shows a close-up of a brick wall with a window above it. A yellow EPDM strip is visible in the window frame, demonstrating its application. The text 'HERTALAN® EPDM STRIPS' is written in red at the top left. Below it, the text 'EPDM strisce per soluzioni impermeabili' is written in black. At the bottom left, there is a file path 'HER-14-16-Produktkatalog 2016 II ENG RZ.indd 28' and a timestamp '7 12:11'. At the bottom right, the date '01.08.1' is visible.

HERTALAN® EPDM STRIPS

EPDM strisce per
soluzioni
impermeabili

HERTALAN® – EPDM strisce

Con le strisce HERTALAN® EPDM, puoi beneficiare di qualità, flessibilità e comfort. Grazie agli speciali sistemi adesivi e alle superfici testurizzate della membrana EPDM, puoi lavorare praticamente su qualsiasi supporto

e creano quasi ogni tipo di connessione. Queste proprietà rendono HERTALAN® EPDM la soluzione migliore per le applicazioni in facciate come pareti vuote, intorno ai serramenti e sulle facciate delle facciate continue.

! Fare riferimento alle linee guida sulle specifiche HERTALAN® o alle istruzioni per l'applicazione HERTALAN® per i requisiti dettagliati del substrato e le istruzioni di installazione..

EPDM membranes are made in compliance with EN 13984, EN 13967 and DIN V 20000-202:2006-11 (code: BA / MSB EPDM BV); this applies only to thicknesses of 1.0 to 1.5 mm.

HERTALAN® EPDM STRIPS			
LUNGHEZZA	20 m	Polymer	EPDM
LARGHEZZA	100 –1.400 mm	Colour	Black
SPESSORE	1.0 to 1.5 mm	Mass	1.23 kg / m ² / mm

PROPERTIES	TESTS		TARGET VALUE	RESULT SPECIFIED
DIFETTIVIBILI	EN 1850-2	-	Passed	Satisfied
LINEARITA'	EN 1848-2	mm	≤ 30	Satisfied
PLANARITA'	EN 1848-2	mm	≤ 10	Satisfied
RESISTENZA ALLO STRAPPO DA CHIODO (L / Q)	EN 12310-1*	N	> 100	120
TEST DI INVECCHIAMENTO	EN 1296 / EN 1928	-	Passed	Satisfied
RESISTENZA AL TAGLIO DELLE GIUNZIONI	EN 12317-2	N / 50 mm	> 200	282
COMPORTAMENTO AL FUOCO	EN 13501-1	-	Class E	Class E
DETERMINAZIONE DI RESISTENZA AL CARICO STATICO	EN 12730*	kg	≥ 25	25
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CARICO DI SCOSSE	EN 12691*	mm	≥ 300	300
IMPERMEABILITA'	EN 1928	-	Waterproof	Satisfied
TEST AGLI ALCALI	EN 1847 / EN 1928	-	Passed	Satisfied
COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL VAPORE (μ VALUE)	EN 1931	-	70.000	70.000

* Valori per spessore di 1.2 mm.

IMPERMEABILIZZAZIONE COSTRUZIONE E FACCIATA

Con le strisce HERTALAN® EPDM, abbiamo sviluppato un sistema che offre protezione dall'umidità e può essere utilizzato per impermeabilizzare qualsiasi edificio. Con questo sistema è possibile proteggere in modo rapido ed efficiente strutture di pareti vuote, porte e infissi..

Con le strisce HERTALAN® EPDM, puoi beneficiare di qualità, flessibilità e comfort. Grazie agli speciali sistemi adesivi e alle superfici testurizzate della membrana EPDM, puoi lavorare praticamente su qualsiasi substrato. Queste proprietà rendono HERTALAN® EPDM la migliore soluzione per applicazioni in cavità pareti, intorno ai serramenti e sulle facciate delle facciate continue.